

Opakowanie

- Puszka 310 ml

Barwa

- Jawor (RAL 1001)
- Ciemny dąb (RAL 1011)
- Świerk (RAL 1002)
- Brzoza
- Czeresnia
- Teak/Mahagon (RAL 8012)
- Buk (RAL 1123)
- Dąb
- Buk

Karta techniczna

KT 03.08 Uszczelniacz do parkietu

Produkt

Jednoskładnikowy uszczelniacz do fug na bazie dyspersji akrylowej. Utwardza się przez odparowanie wody, tworząc trwale mocną, plastyczno-elastyczną spoinę.

Właściwości

- Bez rozpuszczalników
- Duża przyczepność do drewna, muru, betonu itp.
- Łatwa aplikacja
- Malowalny

Zastosowanie

Tylko do użytku wewnętrznego. Uszczelnianie spoin w podłogach drewnianych. Uszczelnianie spoin listew przypodłogowych, między murem a schodami.

Tabela właściwości MS UNIFIX

Materiał	Akryl		
Konsystencja	Pasta tiksotropowa		
Ciężar właściwy	g/ml	1,72	
Odporność termiczna	°C	-20 / +75	po utwardzeniu
Odporność termiczna	°C	-15	podczas transportu
Temperatura aplikacji	°C	+5 / +40	
Szybkość nakładania	g/min	900	Przy sile 3 mm i ciśnieniu 6,3 bara
Kożuszenie	min	≈5	W temperaturze 23°C / 55% wilgotności względnej
Sucha pozostałość	%	86	
Zdolność dylatacyjna	%	±25	
Spływanie	Mm	<2	Zgodnie z ISO 7390

Zdolność dylatacyjna	%	±7,5	
Zmiany objętościowe	%	<0	Zgodnie z DIN 52 451
Rozciągalność	%	250	Zgodnie z DIN 53 504
Moduł 100%	MPa	0,5(N/m ²)	Zgodnie z DIN 53504
Przybliżone zużycie	wzór		$\text{dł. spary [m]} = \frac{\text{obj. [ml]}}{\text{śr. [mm]} \cdot \text{hl. [mm]}}$
Przybliżone zużycie	m	12,9	Dla spoiny 4x6mm
Twardość wg Shore A (3s)	°	40, ± 3	Zgodnie z DIN 53 505
Okres trwałości	miesiące	24	W temperaturze +5 / +25°C
Minimalna szerokość spoiny	mm	4	
Maksymalna szerokość spoiny	mm	25	

Ograniczenie

Między innymi nie nadaje się do stosowania na PE, PP i teflon.

Podłoże

Musi być czyste, mocne, wolne od luźnych cząstek kurzu, smaru i oleju.

Wskazówki

W przypadku podłoży o dużej chłonności zaleca się stosowanie preparatu gruntującego S2802A, S-T70 lub rozcieńczonego z wodą uszczelniacza w stosunku 1:2.

Czyszczenie

Materiał: natychmiast benzyną

Ręce: mydło i woda, krem regenerujący do rąk

Bezpieczeństwo ogólne

Patrz «Karta charakterystyki 03.08».

Aktualizacja

Zaktualizowano w dniu 10.8.2020 roku

Sporządzono w dniu 24.07.2008 roku

Produkt jest zgodny ze specyfikacją i objęty gwarancją. Podane informacje i udostępnione dane są wynikiem naszych własnych doświadczeń, badań i obiektywnych testów. Potwierdzamy z całą odpowiedzialnością, że są rzetelne i dokładne. Producent nie może

The logo for DISTYK, featuring the word "DISTYK" in a bold, yellow, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the word. Below the text is a thick yellow horizontal line that tapers at both ends, resembling a stylized underline or a protective shield element. The entire logo is set against a dark grey, shield-shaped background.

DISTYK[®]

przewidzieć wszystkich wariantów zastosowania swoich produktów, gdzie i w jakich warunkach klimatycznych produkt będzie aplikowany ani stosowanych metod aplikacji, dlatego w żadnym wypadku nie udziela gwarancji poza zakres podanych informacji dotyczących przydatności produktu do konkretnych zastosowań ani poza procedury użytku. Powyższe informacje mają charakter ogólny. Każdy użytkownik zobligowany jest do przetestowania przydatności zastosowania produktu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.

Den Braven Czech and Slovak S.A.
Úvalno 353 79391

Konto bankowe: KB Krnov,
nr rachunku: 19-0848810297/0100

+ 420 554 648 200
info@distyk.cz

www.distyk.cz